

遮熱透湿防水シート ABSS 物性表

JIS A6111:2016 外壁用透湿防水シート

			ABSS	
性能項目	評価項目	規格値	耐久性 10年相当 I-2(14週)	耐久性30年相当 II-1(17週)
透湿性 (透湿抵抗) [$\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \mu\text{g}$]		A:0.19以下 B:0.13以下	0.09	
強度	引張強さ [N]	縦、横とも100以上	縦300以上、横150以上	
	つづり針保持強さ [N]	縦、横とも27以上	縦、横ともに65以上	
発火性		発火しない	発火しない	
防水性	水圧 [k Pa]	10以上	70以上	
耐久性	防水性 水圧 [k Pa]	8以上	40以上	40以上
	引張強度残存率 [%]	縦、横とも初期値の残存率50%以上	縦、横ともに75以上	縦、横ともに50以上
	引張伸度残存率 [%]	縦、横ともに表示する	縦、横ともに35以上	縦、横ともに10以上
熱収縮性	収縮率 [%]	1.5以下	0.5以下	
防風性 (通過時間) [s]		10以上	150以上	

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。