

# 遮熱透湿防水シート ABSS® NEO 物性表

JIS A6111:2016 外壁用透湿防水シート

性能項目	評価項目	規格値	ABSS® NEO		
			耐久性 10年相当 I-1(7週)	耐久性30年相当 II-1(17週)	耐久性 50年相当 III-1(26週)
透湿性 (透湿抵抗) [ $\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \mu\text{g}$ ]		A:0.19以下 B:0.13以下	0.07		
強度	引張強さ [N]	縦、横とも100以上	縦 230以上、横110以上		
	つづり針保持強さ [N]	縦、横とも27以上	縦 42以上、横37以上		
発火性		発火しない	発火しない		
防水性	水圧 [k Pa]	10以上	48以上		
耐久性	防水性 水圧 [k Pa]	8以上	30以上	29以上	28以上
	引張強度残存率 [%]	縦、横とも初期値の残存率50%以上	縦 89以上 横 89以上	縦 88以上 横 71以上	縦 86以上 横 68以上
	引張伸度残存率 [%]	縦、横ともに表示する	縦 71以上 横 70以上	縦 70以上 横 53以上	縦 59以上 横 50以上
熱収縮性	収縮率 [%]	1.5以下	0.5以下		
防風性 (通過時間) [s]		10以上	590以上		

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。