

透湿防水シートHGウォーターシールド 物性表

JIS A6111:2016 外壁用透湿防水シートB

			HGウォーターシールド		
性能項目	評価項目	規格値	耐久性 10年相当 I-1(7週)	耐久性 30年相当 II-1(17週)	耐久性 50年相当 III-1(26週)
透湿性(透湿抵抗)[m ² ・s・Pa/μg]		A:0.19以下 B:0.13以下	0.08		
強度	引張強さ[N]	縦、横とも100以上	縦250以上、横120以上		
	つづり針保持強さ[N]	縦、横とも27以上	縦、横とも42以上		
発火性		発火しない	発火しない		
防水性	水圧[kPa]	10以上	50以上		
耐久性	防水性 水圧[kPa]	8以上	43以上	32以上	15以上
	引張強度残存率[%]	縦、横とも初期値の残存率50%以上	縦60以上 横69以上	縦59以上 横64以上	縦58以上 横63以上
	引張伸度残存率[%]	縦、横ともに表示する	縦25以上 横17以上	縦24以上 横16以上	縦18以上 横13以上
熱収縮性	収縮率[%]	1.5以下	0.5以下		
防風性(通過時間) [s]		10以上	180以上		

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。